



LÁMINA NEGRA

Nuestra lámina negra es la solución versátil y resistente que necesitas para múltiples aplicaciones en construcción y manufactura. Disponible tanto en hoja y en rollo, decapada o sin decapar, este producto es garantía de adaptabilidad y facilidad de instalación, lo que la convierte en una opción confiable para proyectos de mediana y gran escala.



 maxacero.com

 55-5888-5454

¡Descubre más de este producto!

BENEFICIOS

- » Ahorro de inversión (más económica que las láminas recubiertas)
- » Resistencia y durabilidad bajo condiciones poco agresivas
- » Versatilidad en una amplia variedad de proyectos
- » Superficie que permite la aplicación de acabados con facilidad

APLICACIONES

- » Estructuras
- » Tuberías
- » Perfiles
- » Autopartes
- » Maquinaria



LÁMINA NEGRA ROLADA EN CALIENTE

Lámina de acero al carbón obtenida a partir del rolado en caliente, proceso que le confiere espesores de mayor magnitud.

ESPECIFICACIONES

- » Longitudes: 6' (182.88 cm), 8' (243.84 cm) y 10' (304.8 cm)
- » Anchos: 3' (91.44 cm), 4' (121.92 cm) y 5' (152.4 cm); 2' (Cinta)
- » Calibres: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16
- » Espesores: 0.060" (1.52 mm) a 0.224" (5.69 mm)
- » Peso:
Pieza: 19.95 a 165.99 kg
Rollo: 4 a 5 toneladas
- » Grados de acero:
Stock:
SAE 1008
A36 y A653-07
Bajo pedido:
SAE 1006 y SAE 1010
A572-50, A572-55, A572-70 y A570-36
- » Acabados:
Decapada (libre de óxido de hierro)
Sin decapar (con capa de óxido de hierro)



Pesos y medidas de lámina rolada en caliente, decapada y sin decapar

Calibre	Espesor		Peso		Peso teórico por hoja (kg)					
	in	mm	kg/pie2	kg/m2	3' x 6'	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'	5' x 10'
4	0.224	5.69	4.15	44.67	74.69	99.59	124.49	132.79	165.99	-
6	0.194	4.94	3.60	38.78	64.85	86.46	108.08	115.29	144.11	-
7	0.179	4.55	3.32	35.72	59.73	79.64	99.55	106.19	132.73	-
8	0.164	4.18	3.05	32.81	54.87	73.16	91.45	97.55	121.94	-
9	0.150	3.80	2.77	29.83	49.88	66.51	83.14	88.68	110.85	-
10	0.135	3.42	2.49	26.85	44.90	59.86	74.83	79.81	99.77	124.71
11	0.120	3.04	2.22	23.86	39.91	53.21	66.51	70.95	88.68	110.85
12	0.105	2.66	1.94	20.88	34.92	46.56	58.20	62.08	77.60	97.00
13	0.090	2.28	1.66	17.90	29.93	39.91	49.88	53.21	66.51	-
14	0.075	1.90	1.39	14.92	24.94	33.26	41.57	44.34	55.43	-
16	0.060	1.52	1.11	11.93	19.95	26.60	33.26	35.47	44.34	-

Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.

LÁMINA NEGRA ROLADA EN FRÍO

Producto laminado en caliente, sometida también al proceso de rolado en frío con el objetivo de lograr espesores más finos.

ESPECIFICACIONES

- » Longitudes: 8' (243.84 cm) y 10' (304.8 cm)
- » Anchos: 3' (91.44 cm) y 4' (121.92 cm); 2' (Cinta)
- » Calibres: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30
- » Espesores: 0.0120" (0.30 mm) a 0.598" (1.52 mm)
- » Peso:
Pieza: 5.25 a 44.34 kg
Rollo: 4 a 5 toneladas
- » Grados de acero:
Stock:
SAE 1008
A36 y A653-07
Bajo pedido:
SAE 1006 y SAE 1010
A572-50, A572-55, A572-70 y A570-36
- » Acabados:
Decapada
Sin decapar



Calibre	Espesor		Peso		Peso teórico por hoja (kg/hoja)			
	in	mm	kg/pie2	kg/m2	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'
16	0.059	1.52	1.11	11.93	26.60	33.26	35.47	44.34
18	0.047	1.21	0.88	9.5	21.18	26.47	28.24	35.30
20	0.035	0.91	0.66	7.14	15.93	19.91	21.24	26.55
22	0.029	0.76	0.55	5.97	13.30	16.63	17.74	22.17
24	0.023	0.61	0.44	4.79	10.68	13.35	14.24	17.80
26	0.017	0.45	0.33	3.53	7.88	9.85	10.50	13.13
28	0.014	0.38	0.28	2.98	6.65	8.31	-	-
30	0.012	0.30	0.22	2.36	5.25	6.56	-	-

El peso es calculado considerando una densidad del acero de 7850 kg/m³.